



Výrobce: MATADORFIX s.r.o., Kopčianska cesta 24, 852 01 Bratislava, SK  
Dovozce: MATADORFIX BOHEMIA s.r.o., Čepkovská 1792, 760 01 Zlín, CZ  
tel.: 577 105 676, e-mail: matadorfix@matadorfix.cz  
www.matadorfix.cz

# Mafix

## Alkaprén® 50 Plus

### Stručná charakteristika:

Alkaprén® 50 Plus je kaučukové beztoluenové kontaktní lepidlo, které je určeno na lepení savých materiálů s nesavými (např. guma - beton, kůže - guma, umakart - dřevo). Lepidlo je použitelné i na lepení střešních gumových hydroizolačních fólií k betonu, CETRIS - deskám, bitumenovým fóliím, apod.

### Vlastnosti:

Báze:	chloroprénový kaučuk, rozpouštědlové světleběžová
Barva:	světleběžová
Sušina:	23 ± 2 %
Konzistence (výtokový pohár Ø 8 mm):	40 až 65 sekund
Ředidlo:	Ředidlo Alkaprén ZAL (PND 684 050 - 00)
Spotřeba:	300 - 400 g/m <sup>2</sup>
Záruční doba:	24 měsíců ode dne výroby



### Návod na použití:

Lepidlo Alkaprén® 50 Plus se při lepení savých materiálů s nesavými nanáší jen jednou, a to buď stěrkou, stříkácí pistolí nebo štětcem. Při lepení savých materiálů se musí před slepením aspoň jeden z lepených materiálů natřít ještě jednou. Před nanášením je potřeba lepidlo dokonale promíchat. Na každý čistý odmaštěný povrch (hladké plochy se doporučují zdrsnit) se nanese tenká vrstva lepidla, nechá se zavadnout a potom se oba povrchy slepí. Slepěný spoj se doporučuje zatížit nebo zalisovat. Mechanicky je možné lepený spoj namáhat až po 24 hodinách od slepení. Optimální podmínky na lepení jsou při teplotě 20°C. Podchlazené lepidlo vytváří spoj s podstatně nižší pevností. Při teplotě nižší než 5°C může nastat zgelování. V tomto stavu je lepidlo nepoužitelné. Původní konzistence se získá pozvolným vytemperováním v místnosti při teplotě cca 25°C. Během temperování je potřeba lepidlo několikrát promíchat. Po vytemperování má lepidlo původní fyzikálně-mechanické vlastnosti. Netemperuje se přímým ohřevem! Při teplotách pod 0°C lepidlo nevratně koaguluje a není možné oživit jeho lepicí schopnosti.

### Čištění:

Nářadí se čistí ředidlem Alkaprén® ZAL. Při znečištění pokožky se použije abrazivní pasta, např. SOLVIT, ...

### Skladování:

Alkaprén® 50 Plus se skladuje v původních obalech v prostorách určených na skladování hořlavin, které odpovídají ustanovením ČSN 65 0201. Teplota v místnosti se může pohybovat od +10 do +25 °C.

### Balení:

Tuby 50 ml, plechovky 0,5 l (0,35 kg), 1 l (0,9 kg), 5 l (3,6 kg), 10 l (7,5 kg) a 20 l (15 kg).

### Záruka:

Při dodržení skladovacích podmínek výrobce zaručuje kvalitu Alkaprénu® 50 Plus po celou záruční dobu.

### Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Alkaprén® 50 Plus je hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti. Při práci s Alkaprémem® 50 Plus je nutné dodržovat ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví, která jsou uvedena v Kartě bezpečnostních údajů produktu.

### Upozornění:

Výrobce garantuje u výrobku funkčnost při dodržení uvedených aplikačních postupů a správném skladování. Pokud má být výrobek použit na jiné účely, než je předepsáno, je nutné si jeho použitelnost ověřit přímo na místě za podmínek, za kterých bude lepení prováděno. Na takto použité výrobky nemůže výrobce dát záruku na kvalitu spoje. Na řešení speciálních problémů jsou vám k dispozici naši pracovníci technického oddělení. Po vydání této informace o výrobku jsou všechna předcházející vydání neplatná.