

ADHEZNÍ MŮSTEK

Adhezní můstek je jednosložkový speciální přípravek na bázi polymerní disperze, určený jako adhezní – kotvicí můstek pro hladké, nesavé a málo savé podklady v interiéru i exteriéru.

Použití

<ul style="list-style-type: none">nátěry nekonstrukčního a pohledového betonu, režného zdiva před omítkami, nátěry a štuky	<ul style="list-style-type: none">nátěry na vyzrálé omítky (venkovní i vnitřní), stěny a stropy před novými malbami a nátěry
<ul style="list-style-type: none">nátěry umakartových jader, laminátových tapet, neodstraněných obkladů nebo dlažby	<ul style="list-style-type: none">nátěry podlah pro zvýšení přilnavosti opravných a vyrovnávacích tmelů, lepidel a stěrek
<ul style="list-style-type: none">pro vnitřní i venkovní aplikaci	<ul style="list-style-type: none">na dřevěné, papírové, sádkartonové povrchy, na dřevotřísku, na OSB desky

Výhody

<ul style="list-style-type: none">jednosložkový, okamžitě použitelný	<ul style="list-style-type: none">zpevňuje podklad, sjednocuje savost
<ul style="list-style-type: none">zvýšuje přídržnost následných materiálů	<ul style="list-style-type: none">zpevňuje porušené a nesoudržné podklady
<ul style="list-style-type: none">po vytvrzení je vysoce odolný vůči alkalické hydrolýze, povětrnostním vlivům, vlhku i vodě	<ul style="list-style-type: none">do interiéru i exteriéru
<ul style="list-style-type: none">neobsahuje rozpouštědla	<ul style="list-style-type: none">neobsahuje těžké kovy

Pracovní postup

Podklad musí být suchý, čistý a soudržný, bez volných částic, prachu a mastnoty. Před zahájením prací je nutno okolí zakrýt fólií proti znečištění. Dle savosti podkladu ředíme v níže uvedeném poměru. Důkladně promícháme. Nanášíme štětcem nebo válečkem. Ředěný přípravek je nutné v průběhu nanášení promíchávat.

Technické údaje

<ul style="list-style-type: none">Účinná látka:	polymerová disperze, plniva
<ul style="list-style-type: none">Konzistence:	pasta
<ul style="list-style-type: none">Barva:	šedobílá
<ul style="list-style-type: none">Spotřeba:	0,2 kg/m ²
<ul style="list-style-type: none">Doba úplného vytvrzení:	6 hodin neředěný, 12 hodin ředěný (při 20 °C)
<ul style="list-style-type: none">Ředění:	vodou, 1:0 až max. 1:2
<ul style="list-style-type: none">Pracovní teplota:	+5 °C až + 35 °C

ADHEZNÍ MŮSTEK

Čistění

Rozstříknutý produkt a nářadí ihned omyjte vodou.

Skladování

V původních obalech při teplotách +5 °C až +30 °C. Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby.

Bezpečnost

Při běžném používání není výrobek nebezpečný. Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a očima. Noste vhodné pracovní rukavice, pracovní oděv. Při práci dodržuje běžná hygienická opatření.

Pokyny pro přepravu: Není zbožím nebezpečným pro dopravu.

Na požádání bezpečnostní list u prodejce.

První pomoc

Po požití nevyvolejte zvracení, dejte napít vodu. Při zasažení očí vymývejte větším množstvím vody nejméně po dobu pěti minut. Při styku s kůží omyjte kůži vodou a mýdlem. V případě požití a zasažení očí vyhledejte lékařskou pomoc.

Zneškodnění

Místní předpisy (o odpadu): Likviduje se jako ostatní odpad.

Metody nakládání s odpady: Nevypouštějte do odpadních vod.

Doporučení týkající se likvidace produktu/nádoby: Likvidujte bezpečným způsobem podle místních/národních předpisů.

Balení

obj. č. 2700982 Adhezní můstek BULDOK 1 kg, 12 ks v kartonu
obj. č. 2700988 Adhezní můstek BULDOK 2,5 kg
obj. č. 2700989 Adhezní můstek BULDOK 6 kg
obj. č. 2700986 Adhezní můstek BULDOK 20 kg

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.

METRUM s.r.o.
gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov

Tel.: +420 581 728 228

www.metrum.cz
info@metrum.cz