

ASFALTOVÝ PENETRÁK

ASFALTOVÝ PENETRÁK je elastická asfaltová hmota, speciálně vyvinutá pro penetrace stavebních konstrukcí.

Použití

<ul style="list-style-type: none">hloubková penetrace betonových podkladů, spodních částí staveb (základy, sklepy, garáže, terasy, balkóny), střech (provádění bezspárových střešních krytin, renovace a konzervování střešních krytin), apod.	<ul style="list-style-type: none">na beton, dřevo, zdivo, plechové prvky, bitumeny, cementovláknité a sádrovláknité desky, OSB desky a další; ochrana dřevěných prvků v částech pokrytých zeminou
<ul style="list-style-type: none">podklad pro tepelně svařované bitumenové pásy	<ul style="list-style-type: none">zajištění protikorozní ochrany konstrukcí, penetrace stavební ocel
<ul style="list-style-type: none">penetrace pod Asfaltový hydroizolační nátěr BULDOK	<ul style="list-style-type: none">lehká izolace proti vlhkosti

Výhody

<ul style="list-style-type: none">hluboká penetrační schopnost	<ul style="list-style-type: none">vyplňuje mikrotrhliny
<ul style="list-style-type: none">odolný vůči vodě, slabým kyselinám a zásadám	<ul style="list-style-type: none">na suché a mírně vlhké podklady
<ul style="list-style-type: none">velmi snadné použití	

Pracovní postup

Podklad musí být nosný, bez nečistot (prach, rez), bez ostrých hran. Nesmí být zmrzlý, pokrytý jinovatkou, může být mírně vlhký. Nové omítky a betony musí být vyzrálé. Odstraňte křehké a odlupující se vrstvy. Puchýře prořízněte do kříže a podlepte bitumenovým lepidlem nebo Asfaltovým hydroizolačním nátěrem BULDOK. Nevyplněná místa v podkladu vytmelte střešním tmelem. V případě porušení nosného podkladu je potřeba propadlá místa vyplnit speciálními maltami.

Nanášejte vtíráním hmoty do podkladu pokrývačským kartáčem nebo štětkou. V případě mírně vlhkého podkladu je potřeba vtírat intenzívně. Nedoporučujeme používat stříkací zařízení (vtíráním se aktivují chemické sloučeniny vylepšující přilnavost k podkladu). U lehké hydroizolace následné vrstvy nanášejte štětkou nebo pokrývačským kartáčem až po zaschnutí předchozí vrstvy.

Technické údaje

<ul style="list-style-type: none">Složení	asfaltová hmota, rozpouštědla
<ul style="list-style-type: none">Konzistence	tekutina
<ul style="list-style-type: none">Tekutost	54 – 66 s (Fordův kelímek 4 mm)
<ul style="list-style-type: none">Barva	černá
<ul style="list-style-type: none">Hustota	940 – 980 kg/m ³
<ul style="list-style-type: none">Teplotní odolnost	-30 °C až +65 °C (po vytvrzení)
<ul style="list-style-type: none">Aplikační teplota	+5 °C až +30 °C
<ul style="list-style-type: none">Suchý proti prachu	≤6 hodin (při 23 °C a 55 % vlhkosti vzduchu)
<ul style="list-style-type: none">Konečná suchost	12-24 hodin

ASFALTOVÝ PENETRÁK

▪ Spotřeba na vrstvu	0,2-0,5 kg/m ²
▪ Počet nanášených vrstev	1 x penetrace 2-3 x lehká izolace 2 x antikorozní ochrana

Upozornění

Nenanášejte za přímého slunečního záření, za deště ani za mlhy. Čerstvou nezaschnutou vrstvu chraňte před rychlým vysoušením a před srážkami – min. 6 hodin, nejlépe 24 hodin. Do výrobku nepřimíchejte jiné přípravky. Zamezte kontaktu s polystyrenem.

Asfaltový penetrák nepoužívejte uvnitř obytných a veřejných budov a jiných místností určených k trvalému pobytu osob a potravinářského průmyslu. Materiál by neměl přijít do přímého kontaktu s potravinami a pitnou vodou.

Čištění

Ruce omyjte vodou s mýdlem a ošetřete reparačním krémem. Použité nářadí neprodleně po použití umyjte technickým benzínem nebo rozpouštědly.

Skladování

Doba použitelnosti je uvedena na obalu platná při skladování v původním uzavřeném balení a při teplotách +5 °C až +30 °C.

Bezpečnost

H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Bezpečnostní pokyny, první pomoc a bezpečné zneškodnění

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý. P405 Skladujte uzamčené. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady.

První pomoc

Po požití nevyvolejte zvracení, dejte napít vodu. Při zasažení očí vymývejte větším množstvím vody nejméně po dobu pěti minut. Při styku s kůží omyjte kůži vodou a mýdlem. V případě požití a zasažení očí vyhledejte lékařskou pomoc.

Přepravní pokyny – ADR: POZNÁMKA: Na hmotnost Asfaltového penetráku baleného v nádobách s objemem nepřesahujícím 450 l se nevztahují ustanovení ADR (2.2.3.1.5) – nepodléhá ADR.

Bezpečnostní list výrobku k dostání u prodejce.

Balení

obj. číslo: 2708521 Asfaltový penetrák BULDOK 4,5 kg
obj. číslo: 2708522 Asfaltový penetrák BULDOK 9 kg
obj. číslo: 2708523 Asfaltový penetrák BULDOK 19 kg

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vtypovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení