

WATERSTOP PROFI

WATERSTOP PROFI je stabilizovaná emulze silanů a siloxanů ve vodném prostředí určená k hydrofobizaci (impregnaci) savých minerálních povrchů a jejich ochraně před nepříznivými povětrnostními vlivy (déšť, slunce, nečistoty). Snižuje kapilární absorpci ošetřených povrchů, nezanáší póry ani kapiláry. Stavební materiál zůstává paropropustný. V závislosti na podkladu (barevnost, savost) oživuje vzhled povrchu.

Použití

<ul style="list-style-type: none">▪ hydrofobizace nových i stávajících minerálních povrchů staveb	<ul style="list-style-type: none">▪ preventivní hydrofobizace savých stavebních hmot
<ul style="list-style-type: none">▪ vhodný na materiály jako beton (zámková dlažba, chodníková betonová dlažba), cihly, vápeno-pískové cihly, vláknocementové desky, přírodní pískovec, minerální omítky, pórobeton, materiály z hlíny, minerálních vláken, event. dřeva	<ul style="list-style-type: none">▪ impregnace na disperzní silikonové, silikon-pryskyřičné barvy a omítky
<ul style="list-style-type: none">▪ do interiéru i exteriéru	<ul style="list-style-type: none">▪ méně vhodný na přírodní kámen (vápenec, mramor) a nosný hutný železobeton

Výhody

<ul style="list-style-type: none">▪ hluboká penetrace	<ul style="list-style-type: none">▪ vysoká vodoodpudivost, dlouhodobě omezuje nasákavost vody
<ul style="list-style-type: none">▪ suchý nelepivý, paropropustný povrch	<ul style="list-style-type: none">▪ dobrá přilnavost nátěrových hmot
<ul style="list-style-type: none">▪ stabilní při skladování	<ul style="list-style-type: none">▪ zvyšuje odolnost vůči poškození mrazem
<ul style="list-style-type: none">▪ neobsahuje organická rozpouštědla, šetrný k životnímu prostředí	<ul style="list-style-type: none">▪ zachovává původní vzhled, snižuje špinavost (samočistící schopnost)
<ul style="list-style-type: none">▪ dodáván v aplikační konzistenci, neředí se	<ul style="list-style-type: none">▪ chrání před chemickými rozmrazovacími látkami

Pracovní postup

Podklad musí být nosný, čistý, vyzrálý. Výrobek před použitím krátce promíchejte. Nanášejte štětcem, válečkem nebo postříkáním. K zajištění dokonalého a rovnoměrného nánosu se doporučuje aplikovat dvě vrstvy metodou „mokrý na mokrý“. Při nátěru na již zaschlý povrch může docházet ke vzniku lesklých míst. Na svislých plochách nanášejte shora dolů, na vodorovných plochách důkladně rozetřete. Případné přebytky rozetřete nebo setřete do pěti minut. Při dvou vrstvách aplikace „mokrý na mokrý“ lze dosáhnout tzv. mokrého efektu, tj. zvýraznění a oživení povrchu – záleží však na savosti materiálu a barevném odstínu, nutno předem odzkoušet.

Nenanášejte za deště ani za přímého slunce. V případě deště před zaschnutím povrchu na 24 hodin zakryjte.

Tam kde je vzhled povrchu rozhodující, proveďte zkušební nátěr na ploše min 0,2 m².

WATERSTOP PROFI

Technické údaje

▪ Obsah účinné složky	5 % hm.
▪ Vzhled	mléčná bílá kapalina
▪ Hustota	cca 1000 kg/m ³
▪ Obvyklá spotřeba	0,2 - 0,3 l/m ² (podle savosti podkladu, litr odpovídá balení 1 kg)
▪ Aplikační teplota	+5 °C až +30 °C

Čištění

Ruce omyjte ihned vodou s mýdlem a ošetřete reparačním krémem. Použité nářadí neprodleně po použití umyjte vodou.

Skladování

Doba použitelnosti je 36 měsíců od data výroby při skladování v původním nenačatém balení při teplotách skladování +5 °C až +25 °C. Výrobek nesmí zmrznout.

První pomoc

Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vymyjte proudem vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při náhodném požití vypláchněte ústa, vypijte asi 0,2 l vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Bezpečnostní list výrobku k dostání u prodejce.

Zneškodnění zbytků a obalů

Nejedná se o nebezpečný odpad. Produkt vypotřebujete. Obal po vypláchnutí odevzdejte do tříděného odpadu.

Balení

Plastové láhve a kanystry

obj. č. 2700561 Waterstop Profi BULDOK 1kg, 12 ks v kartonu
obj. č. 2700562 Waterstop Profi BULDOK 5kg
obj. č. 2700564 Waterstop Profi BULDOK 10kg
obj. č. 2700565 Waterstop Profi BULDOK 20kg

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení

METRUM s.r.o.
Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov

Tel.: +420 581 728 228

www.metrum.cz
info@metrum.cz