



Den Braven Sealants

Technický list 08.70A Skelná bandáž na sádrokarton

Výrobek Výztužná páska se skelnými vlákny určená pro vkládání rohových spojů a napojovacích spár sádrokartonových konstrukcí.

Vlastnosti

- ▣ Okamžitě a rychle použitelná;
- ▣ Zvýšená pevnost v tahu;
- ▣ Zvyšuje odolnost sádrokartonové konstrukce u ploch se zvýšeným namáháním;

Použití

- Zvýšení pevnosti namáhaných ploch jako jsou: oblasti otvorů pro okna, dveře, svítidla;
- Zvýšení pevnosti tmelených spojů sádrokartonových konstrukcí;
- Vytužení podélných spár příček, jednoduchých a zdvojených konstrukcí;
- Vytužení podélných spár stropních podhledů a opláštění podkroví;
- Vytužení vnitřních a vnějších rohů;
- Vytužení všech spár konstrukcí s požadavkem na požární odolnost a neprůzvučnost;

Balení Šířka 50mm x délka 25m, gramáž 25g;

Šířka 50mm x délka 25m, gramáž 35g

Barva Bílá

Technické údaje

Nosný materiál	-	skelnou výztuží s pojivem umělé pryskyřice PAC
Lepidlo		bez lepidla
Hmotnost	g/m ²	35,0 (10%)
Průměr vlákna	µm	10 - 11
Délka vlákna	mm	6
Pevnost v tahu – podélný směr vlákna	N/50mm	> 100
Pevnost v tahu – příčný směr vlákna	N/50mm	> 80
Tepelná odolnost	°C	-35 / +90 (po aplikaci)
Tepelný rozsah použití	°C	+10 / +40
Skladovatelnost	měsíce	24 (při teplotách od +10°C do +35°C)

Pokyny Z důvodu dodržení mechanických vlastností konstrukce, případně zvukové ochrany tzv. neprůzvučnosti je zásadně nutné tmelit všechny vrstvy opláštění, řádně v plné tloušťce opláštění – u zkosených hran desek nutno zcela vyplnit kořen spáry. Výztužná páska se skelnými vlákny se vkládá do tenké vrstvy čerstvého tmelu a bez použití dalšího tmelu se zahradí suchou špachtlí. Po vytvrdnutí tmelu provedeme další tmelení.

Aktualizace Aktualizováno dne: 23.07.2006 Vyhotoveno dne: 20.12.2004

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz